TOP RESINE
pavimenti e rivestimenti in resina

Prodotto **TOP EPO PRIMER A+B**

Descrizione Formulato bicomponente trasparente esente da solventi a base di resina epossidica ed indurenti cicloalifatici.

Impiego Impregnante su supporti in calcestruzzo, pietra, legno e materiali porosi per:
- rivestimenti antipolvere
- trattamenti di consolidamento
- trattamenti impermeabilizzanti
- trattam. protezione anticorrosiva (soluz. acide/ basiche,olii)
- come fondo ancorante (primer d'aggancio) per stratificazioni a base di resina **TOP EPO**

Dati tecnici Il formulato è composto da:
Comp. A :resina base Comp. B: indurente

Peso specifico del prodotto miscelato	1,050 kg\lt
Residuo secco	100%
indurimento a 20°C	
- fuori polvere:	12h.
- secco al tatto:	24h.
- intervallo tra le mani:	12h.
- indurimento totale:	7gg.
Temperatura di applicazione	tra +5°C\+40°C.
Temperatura consigliata	+ 20°C
Tempo di lavorabilità a +20°C	50 minuti.
caratteristiche meccaniche ad indurimento totale avvenuto	
- resistenza alla compressione	103 MPa
- resistenza flexotrazione	58 MPa
- adesione al calcestruzzo	> 3,5 MPa
- allungamento a rottura	4%

Modalità applicative Preparazione della superficie : il supporto deve essere pulito ed asciutto, privo di incongruenze e di parti friabili in distacco.
Se il trattamento viene eseguito:
su pavimento nuovo è consigliabile l'inserimento di barriera vapore sottostante il supporto da rivestire. Il grado di finitura del massetto dovrà essere a frattazzo. Eliminare il "latte" di cemento eventualmente presente in superficie (vedi scheda "Preparazione delle superfici"). L'applicazione va effettuata dopo circa 4 settimane dal getto. Invece se si interviene:
su pavimento vecchio è necessario eliminare ogni traccia di sporco e tutte le parti friabili (vedi scheda "Preparazione delle superfici") e procedere ad un risanamento preventivo della superficie. Sul supporto correttamente preparato, applicare a rullo o pennello la resina **TOP EPO PRIMER A+B** accuratamente miscelata. **N.B**. Se si vuole ottenere una maggior penetrazione del prodotto sul supporto, diluire il formulato con il nostro apposito diluente.

Stoccaggio Il prodotto viene garantito per un anno in confezioni originali sigillate. E' consigliabile non immagazzinare a temperature inferiori a + 5°C. **TEME IL GELO.**

Precauzioni Evitare il contatto con la pelle, mucose, occhi, ecc. In caso di contatto accidentale, risciacquare abbondantemente con acqua e sapone e\o creme speciali. E' raccomandato l'uso di guanti protettivi. In ambienti chiusi, provvedere ad una buona aerazione.

Le indicazioni fornite si basano sull'attuale risultato delle nostre esperienze sia pratiche che di laboratorio e sono considerate attendibili. Tuttavia non possiamo assumerci la responsabilità dei risultati ottenuti per applicazioni errate.

TOP RESINE s.r.l. Via Copernico 5 - 20010 Cornaredo (Mi) - C.F./ P.I. 11285470156
tel. 02 93216242. - fax 02 93567460 topresine@topresine.it - **www.topresine.it**
Iscriz. Trib. N. 03471548520/04 - C.C.I.A.A. N. 1451739 - Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.
Sede Leg.: Via Savona, 94 - 20144 MI