

TOP RESINE

pavimenti e rivestimenti in resina

prodotto	TOP MAC STUCCO
descrizione	prodotto monocomponente in pasta, esente da solventi, a base di resine sintetiche additivate, con addensanti costituiti da fillers minerali e quarzi a granulometria controllata.
impiego	costituzione di pavimentazioni monolitiche con effetti estetici particolari: spatolato, nuvolato, spugnato ecc. Sono inoltre possibili particolari realizzazioni (simili a "tappeti) con decori, disegni geometrici, ecc. Poiché il materiale offerto un ottimo ancoraggio per il supporto da rivestire, viene largamente utilizzato per interventi di ripristino e risanamento, ESCLUDENDO LA DEMOLIZIONE , di superfici in: <ul style="list-style-type: none">- cemento- marmette e ceramiche- asfalto- linoleum- legno TOP MAC STUCCO è quindi utilizzabile per interventi in : show-room/sale esposizioni/magazzini/officine meccaniche
dati tecnici	peso specifico 1,6 kg\lt. residuo secco oltre 90% temperat. applicaz. minima + 5° C tempo d'indurimento variabile in funzione a : <ul style="list-style-type: none">- spessore applicato- assorbimento del supporto- temperatura ambiente- ventilazione ambiente Applicato nello spessore medio di circa 2mm. Con temperatura di + 20 ° C. e una buona ventilazione, il prodotto è asciutto in circa 8 ore. resa è strettamente legata al tipo d'intervento e all'incongruenza del supporto. colori pigmentabile con colori idrosolubili.
modalità applicative	<u>Preparazione della superficie</u> il supporto deve essere pulito ed asciutto, privo di incongruenze e di parti friabili in distacco. Stendere sulla superficie TOP MAC PRIMER . Una volta asciutto, applicare la prima mano di TOP MAC STUCCO in rasatura a spessore (2\3 mm.) con spatola liscia in metallo. E' possibile inserire cemento bianco in ragione del 5/20% per aumentare la velocità d'indurimento. Indurito lo strato, è consigliabile procedere ad una carteggiatura, con successiva pulizia. Applicare eventualmente una mano leggera (a rullo) di TOP MAC PRIMER . Rasare ulteriormente fino ad ottenere una superficie liscia e complanare. N.B. E' consigliabile non eseguire spessori superiori a 2\3 mm. in un'unica soluzione, altrimenti si potrebbero verificare durante il processo di indurimento microlesioni da ritiro (comunque recuperabili.) con tempi di indurimento eccessivamente lunghi.

TOP RESINE

pavimenti e rivestimenti in resina

TOP MAC STUCCO è disponibile anche in GRANA FINE

E' possibile rifinire la superficie così ottenuta con varie soluzioni, come per esempio:

- laccatura trasparente con resina **TOP ECO**, che mette in risalto i "segni" della spatolatura.
- laccatura in tinta unita con **TOP ECO TPM** (diversi colori), ecc.
- laccatura trasparente a spessore con resina **TOP EPO A+B per laccatura** (dopo aver applicato preventivamente una mano leggera a rullo di resina TOP MAC PRIMER).

Pulizia e manutenzione della superficie

Per la pulizia ordinaria si consiglia l'utilizzo di detergenti neutri, e la successiva ceratura con prodotti del tipo "metallizzato" ad alta resistenza. Prima dell'applicazione generale, si consiglia di testare i prodotti.

stoccaggio

in luogo asciutto e riparato, in confezioni sigillate. **TEME IL GELO.**

Le indicazioni fornite si basano sull'attuale stadio delle nostre esperienze sia pratiche che di laboratorio e possono essere considerate attendibili. Tuttavia non possiamo assumerci la responsabilità dei risultati ottenuti per applicazioni