

TOP RESINE

pavimenti e rivestimenti in resina

Prodotto	TOP P.U. A+B opaco/lucido
Descrizione	Formulato bicomponente trasparente, in dispersione acquosa, resistente ai raggi UV (non ingiallente). Forma un film con un'ottima resistenza all'abrasione. Disponibile in versione opaco o lucido.
Impiego	Protegge le superfici in resina, facilitandone le operazioni di pulizia e manutenzione.
Dati tecnici	Aspetto liquido cremoso bianco Idrosolubilità solubile Infiammabilità non infiammabile Ph 7.2 Peso specifico 1,01.
Modalità applicative	Non applicare con temperatura inferiore a +10°C. Aggiungere lentamente il comp.B (induritore) al comp.A, miscelando accuratamente, nel rapporto d'uso: comp.A= kg.4,100 + comp.B= kg.0.900. Miscelare per qualche minuto manualmente o con miscelatore a basso numero di giri. Il prodotto inizialmente tende ad aumentare di viscosità. Lasciare riposare per circa 10 minuti (il prodotto tenderà a diminuire la viscosità); diluire quindi con acqua al 5/10%; filtrare con retina e stendere con rullo/pennello/spruzzo. Utilizzare il prodotto entro 3 ore dalla preparazione; <u>oltre le 3 ore è inutilizzabile.</u> Si può applicare in più mani, a distanza di 3/5 ore di intervallo, secondo le condizioni climatiche (temperatura e ventilazione dell'ambiente).
Caratteristiche	Prodotto non infiammabile.
Confezioni	Fustini PVC. Confezioni da kg.5 (A*B).
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto a temperatura non inferiore a + 10°C. TEME IL GELO.

Le indicazioni fornite si basano sull'attuale stadio delle nostre esperienze sia pratiche che di laboratorio e possono essere considerate attendibili. Tuttavia non possiamo assumerci la responsabilità dei risultati ottenuti per applicazioni errate.